

GRIFONT NiFe

Elétrodo resistente para ferro fundido

Normas

********		1/2	
	AWS: A 5.15 E Ni Fe - Cl		
	EN ISO 1071 E C Ni Fe – Cl 1		

Aplicação - Propriedades

Elétrodo revestido com níquel-ferro para fusão suave. O metal depositado tem uma excelente resistência à fissuração e é fácil de trabalhar.

Indicado para soldadura a frio de cada tipo de ferro fundido, em particular esferoidal e ferro fundido maleável preto e branco. Também adequado para unir ferro fundido e aço.

As suas principais aplicações são: reparação e manutenção de máquinas-ferramentas, blocos de motor, eliminação de defeitos de fundição, bombas, cilindros, pistões.

Recomenda-se executar os cordões das pequenas dimensões e martelar o depósito para evitar a fissuração.

Composição química % (Valores típicos orientativos)

C = 1 Si = 0.7	Mn = 0.8	Ni = 53	Fe = Resto	
------------------------------	-----------------	---------	------------	--

Ferrite: 18%

Propriedades mecânicas do metal depositado (Valores típicos orientativos)

Resistência à Tração	Dureza da soldadura		
(N/mm²)	(HB)		
> 430	180-200		

Posições de soldadura	Corrente de soldadura
1G 2F 3G 2G 4G PA PB PF PC PE	DC+ AC (>50V) = + ~

Unidades de empacotamento

Diâmetro (mm.)	1.6	2.0	2.5	3.2	4.0	5.0
Comprimento (mm.)		/ = -	300	350	350	
Intensidade (A)		A more fi	70-90	90-120	120-140	

SCH – Sociedade de Comércio de Soldadura Helvética, Lda. Parque Industrial da Quimiparque, Rua 22 – № 3
2831-904 Barreiro Apartado 5144

Tel: 212 077 263 Fax: 212 077 265 Email: sch@sch.pt